

Argile Mat Velouté

Classificazione: Afnor NFT 36005 – Famiglia I classe 6a/7 b2

Descrizione	Argile Mat Velouté è una pittura acrilica e poliuretana in fase acquosa, d'aspetto teso, liscio e setoso, di facile applicazione.
Destinazione	Tutti i supporti comuni all'interno, grezzi o già pitturati (pareti, soffitti, vecchie pitture, legno ...) preferibilmente in zone asciutte.
Vantaggi	Inodore Pulizia attrezzi con acqua Decorativo e opacizzante Di facile applicazione.
COV	Valore limite per questo prodotto (cat A/a): 30 g /litro (2010). Questo prodotto contiene max 30 g /litro di COV.
Emissioni nell'aria all'interno	Classe A+ secondo le norme ISO 16000.

CARATTERISTICHE

Aspetto	Teso – Opaco vellutato. Brillantezza: 3-5% a 60°, 7-9% a 85°.
Applicazione	Pennello pistola a spruzzo rullo a pelo corto 6-8 mm o 12 mm
Densità	1,45
Resa	10 m ² al litro secondo il tipo di supporto.
Asciugatura a 20°C	Asciutto al tatto dopo 2 ore, ricopribile dopo 6 -12 ore.
Lavabilità	Lavabile con una spugna umida. Non utilizzare detersivi o detergenti. Evitare azioni meccaniche (sfregamento con strofinaccio).

Condizioni di messa in opera	Temperatura dell'aria e del supporto: Minimo 10°C Massimo 25°C
Diluizione	Umidità relativa: Massimo 60%
	Pronto all'uso – Diluire con acqua su fondi assorbenti o in caso d'applicazione con pistola a spruzzo (5-10%)
Pulizia attrezzi	Acqua
Tinte	184 tinte
Confezioni	0.75L - 2.5L - 5L - 10L

MESSA IN OPERA

Destinazione	<p>Argile Mat Velouté, è un prodotto decorativo, d'aspetto opaco teso setoso di grana estremamente fine, è specifico per i locali di uso comune (camere, soggiorni, saloni, uffici, corridoi etc...). Ha una buona resistenza alla pulizia. Tuttavia, su superfici soggette a frequenti aggressioni o pulizia frequente (umidità, sfregamenti, camerette, interno scale...), è preferibile l'uso di Argile Laque Satinée Intérieure la cui formulazione è particolarmente resistente e lavabile.</p>
Preparazione dei supporti	<p>Le condizioni e la preparazione dei supporti devono essere conformi al DTU 59-1. I supporti devono essere ben asciutti, il locale ben ventilato e la temperatura dell'aria compresa tra 10 e 25°C.</p> <p>Argile Mat Velouté si applica, dopo la preparazione (pulizia, sgrassatura, carteggiatura, spolvero ...) all'interno sui seguenti supporti:</p> <p>Su intonaco, cartongesso, cartongesso a base d'acqua, applicare una mano di Argile Sous Couche de Préparation.</p> <p>Su vecchie pitture opache, verificare l'aderenza del vecchio rivestimento, rimuovere le parti che aderiscono male, lavare, carteggiare, stuccare. Applicare una mano di Argile Sous Couche de Préparation.</p> <p>Su vernice lucida o satinata, pulire, carteggiare, applicare un primo strato di Argile Primaire Universel.</p> <p>Su metalli non ferrosi (alluminio, rame...) e supporti dove l'aderenza è delicata (PVC, plastica dura ...) dopo la carteggiatura applicare una mano di Argile Primaire Universel.</p> <p>Su metalli ferrosi, utilizzare un primer antiruggine adatto.</p> <p>Su legno non trattato, derivati del legno (melamina, laminato) sgrassare, pulire, carteggiare, applicare un primo strato di Argile Primaire Universel.</p> <p>Su legno ricoperto (pittura, mordente, vernice) rimuovere le parti che aderiscono male, carteggiare, applicare un primo strato di Argile Primaire Universel</p>

Applicazione

Sui mobili, rimuovere tutte le tracce di cera (con uno smacchiatore), carteggiare con cura o togliere le vecchie vernici, applicare una mano di Argile Primaire Universel, poi due mani di Argile Mat Velouté. Proteggere le superfici sollecitate (attrito, urti, liquidi etc...) con una o due mani di vernice specifica.

Su vecchi rivestimenti incollati applicare una mano di Argile Primaire Universel, poi carteggiare metodicamente nel caso si notino dei raddrizzamenti delle fibre.

Se i vecchi rivestimenti si sono scollati, fare attenzione a rimuovere ogni traccia di colla con prodotti adeguati e applicare una mano di Argile Primaire Universel.

Mescolare accuratamente il prodotto a mano prima dell'uso.

Applicare due mani di Argile Mat Velouté con il pennello, a rullo o con pistola a spruzzo.

Su piccole superfici ben preparate, raccomandiamo un rullo 6-8 mm per ottenere un aspetto ben teso.

Su supporti più strutturati o per superfici importanti, raccomandiamo un rullo 10-12mm.

In caso d'applicazione del prodotto con pistola a spruzzo, diluire il prodotto con acqua (10% massimo)

Argile Mat Velouté può essere pulito con una spugna umida. Evitare detergenti aggressivi. Se necessario, utilizzare detergenti delicati. Evitare azioni meccaniche (sfregamento con strofinaccio).

Sicurezza

Consultare le schede di sicurezza.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

In funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, questa scheda può essere modificata successivamente.