

## Argile Satin Couvrant

Classificazione: Afnor NFT 36005 – Famiglia I classe 7 b2

Descrizione	Argile Satin Couvrant è una pittura acrilica decorativa e coprente, d'aspetto satinato leggero, di facile applicazione.
Destinazione	Tutti i supporti comuni all'interno, grezzi o già pitturati (pareti, soffitti, vecchie pitture, legno ...) preferibilmente in zone asciutte.
Vantaggi	Inodore Pulizia attrezzi con acqua Decorativo e opacizzante Di facile applicazione Asciugatura rapida (ricopribile dopo 6 ore).
COV	Valore limite per questo prodotto (cat A/a): 30 g /litro (2010). Questo prodotto contiene max 15 g /litro di COV.
Emissioni nell'aria all'interno	Classe A+ secondo le norme ISO 16000.

### CARATTERISTICHE

Aspetto	Opaco vellutato Brillantezza: 6 % a 60 °, 15-20 % a 85°.
Applicazione	Pennello pistola a spruzzo rullo a pelo corto 7 -12 mm
Densità	1,4
Resa	7 a 9 m <sup>2</sup> al litro secondo il tipo di supporto.
Asciugatura a 20°C	Asciutto al tatto dopo 2 ore, ricopribile dopo 6 ore.
Lavabilità	Lavabile

Condizioni di messa in opera	Temperatura dell'aria e del supporto: Minimo 10°C Massimo 25°C
Diluizione	Umidità relativa: Massimo 60%
Pulizia attrezzi	Pronto all'uso – Diluire con acqua su fondi assorbenti o in caso d'applicazione con pistola a spruzzo (5-10%)
Tinte	Acqua
Confezioni	184 tinte
	0.75L - 2.5L - 5L - 10L

## MESSA IN OPERA

Destinazione	Questo prodotto, molto decorativo, è destinato a tutti i tipi di supporto, compresi i supporti un po' strutturati o mal preparati (corridoi, interni scala, ecc ...).
Preparazione dei supporti	<p>Le condizioni e la preparazione dei supporti devono essere conformi al DTU 59-1. I supporti devono essere ben asciutti, il locale ben ventilato e la temperatura dell'aria compresa tra 10 e 25°C.</p> <p>Argile Satin Couvrant si applica, dopo la preparazione (pulizia, sgrassatura, carteggiatura, spolvero ...) all'interno sui seguenti supporti:</p> <p>Su intonaco, cartongesso, cartongesso a base d'acqua, applicare una mano di Argile Sous Couche de Préparation.</p> <p>Su vecchie pitture opache, verificare l'aderenza del vecchio rivestimento, rimuovere le parti che aderiscono male, lavare, carteggiare, spolverare, stuccare ed eseguire tutti i trattamenti necessari. Applicare una mano di Argile Sous Couche de Préparation.</p> <p>Su vernice lucida o satinata, pulire, carteggiare con cura, spolverare, applicare un primo strato di Argile Primaire Universel.</p> <p>Su metalli non ferrosi (alluminio, rame...) e supporti dove l'aderenza è delicata (PVC, plastica dura ...) dopo la carteggiatura applicare una mano di Argile Primaire Universel.</p> <p>Su metalli ferrosi, utilizzare un primer antiruggine adatto.</p> <p>Su legno non trattato, derivati del legno (melamina, laminato) sgrassare, pulire, carteggiare, applicare un primo strato di Argile Primaire Universel.</p>

## Applicazione

Su legno ricoperto (pittura, mordente, vernice) rimuovere le parti che aderiscono male, carteggiare, applicare un primo strato di Argile Primaire Universel.

Su vecchi rivestimenti incollati applicare una mano di Argile Primaire Universel, poi carteggiare metodicamente nel caso si notino dei raddrizzamenti delle fibre.

Se i vecchi rivestimenti si sono scollati, fare attenzione a rimuovere ogni traccia di colla con prodotti adeguati e applicare una mano di Argile Primaire Universel.

Mescolare accuratamente il prodotto a mano prima dell'uso.

Applicare due mani di Argile Satin Couvrant con il pennello, a rullo o con pistola a spruzzo.

Su piccole superfici lisce (porte...), se si cerca una buona finezza di grana, si può utilizzare un rullo a pelo corto 6/7 mm.

Su pareti, su superfici non lisce e meno preparate, dove si cerca di decorare e ben coprire il supporto, applicare con rullo a pelo corto 12 mm.

Pour une Application con pistola a spruzzo diluire il prodotto con acqua (5 - 10%).

Lavabile.

## Sicurezza

Consultare le schede di sicurezza.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

*In funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, questa scheda può essere modificata successivamente.*